

Metylan Normal

Papírtapéta ragasztó
Könnyű- és középnehéz papírtapéta
ragasztására



Jellemzői:

- 20 perc alatt felhasználásra kész
- Csomómentesen elkeverhető
- Kiváló tapadás, jól korrigálható
- Rendkívül kiadós
- A száradást követően áttetsző

Alkalmazási terület:

Könnyű-, és középnehéz papírtapéták biztonságos ragasztására alkalmas, száraz klímájú helyiségekben, nedvszívó felületre. Átfesthető papírtapéták ragasztásához használjon nedvességálló *Metylan tapétaragasztót* (pl. *spezial*, *spezial instant*, *direct* vagy *secura*). A **Metylan Normal** cement- és mészálló, száradás után áttetsző. Tapétázó gépben is alkalmazható.

A felület előkészítése:

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta Metylan tapétaleoldó segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz előkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra elsősorban az előírt arányban hígított Metylan alapozót javasoljuk. Nem szabad tapétázni nedves, salétromos penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat, a régi anilin festéknyomokat és a kátrány maradványokat mechanikusan kell eltávolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat – megfelelő szerek alkalmazásával – le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltjük ki, majd – az előírt száradási időt követően – a teljes felületet felületsimító glettanyaggal (pl.: Ceresit IN126, IN46) simítsuk át. Ragasszunk fel makulatúrát (alaptapéta) az így elő készített falfelületre. Makulatúracsík alkalmazása esetén fontos a szélek

átglettelése, nehogy átüssenek a tapétán. Ügyelni kell arra is, hogy a tapétaillesztések a makulatúracsík közepére essenek. Ha a papírtapétát a szélek átlapolásával, és nem pontos illesztéssel ragasztjuk a falra, nincs szükség makulatúra alkalmazására.



A ragasztó bekeverése:

A doboz teljes tartalmát – állandó keverés mellett – folyamatosan adagolva, az előre kimért, tiszta, hideg vízbe szórjuk (lásd keverési táblázat) és keverőfával alaposan átkeverjük. Rövid pihentetés után, 2-3 perc elteltével a keverést megismételjük, majd kb. 20 perccel később a ragasztót ismételten, csomómentesre keverjük. A Metylan Normal tapétaragasztó most már felhasználásra kész. Figyelem: ha a ragasztót túlhígítjuk, nem lesz megfelelő a tapadás és a tapéta leválhat a falról.)

Felhordás:

A ragasztót – kenőkefével vagy korongecsettel – egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek felé úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. A Metylan Normal tapétázógéppel is felhordható. Ezt követően a tapétacsíkot összehajtjuk, majd puhulni hagyjuk a gyártó előírásainak megfelelő ideig. Elegendő puhulási idő után a tapétát ütköztetve kell felragasztani, majd hengerrel, műanyag tapétázó spatulával vagy kefével a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk.

Fontos tudnivalók:

A ragasztó kiadóssága függ a tapéta szerkezetétől, az alap szívóképességétől és felületi simaságától. A tapétázás során tartsa be a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hőmérséklet esetén ne végezzen tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszőre szárad. A friss ragasztó a munkaeszközökről és a tapétáról vízzel lemosható, illetve nedves szivaccsal letörölhető.

Figyelem: a por alakú Metylan tapétaragasztók elkészítésekor mindig 1 vagy több doboz tartalmát kell egyszerre bekeverni. Ha ugyanis csak részmennyiségeket keverünk be, azokban a por alakú alkotórészek aránya más és más lehet (fajsúly különbségek), ami eltérő ragasztóminőséggel párosulhat. További probléma ebben az esetben a pontos vízadagolás betartása is.

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

Műszaki adatok:

Összetétel	kiváló minőségű metil-cellulóz
Oldhatóság	hideg vízben, kb. 20 perc alatt
A vizes oldat pH értéke	semleges (pH= 7 kb.)
Az oldat színe	áttetsző
Az oldat állaga	pasztaszerű

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerelés:

125g papírdobozban

Tárolás:

Eredeti csomagolásban, +5°C felett, száraz hűvös helyen.

Felhasználható:

Az előírt tárolás mellett a dobozon feltüntetett ideig.

Egyéb információk:

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres, és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó ház tartási hulladéknak minősül. A **Metylan Normal** tapétaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A fogadó felületek és a tapéta sokfélesége miatt – a pontos keverési arány megállapítása érdekében – próbaragasztást javasunk a munka megkezdése előtt.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268



KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Vízmennyiség/doboz (liter)	Anyagszükséglet	
			tekercs/doboz	m ² /doboz
Fal előkészítés	1:80	10	-	100
Könnyű tapéták	1:70	8,75	kb. 9 - 10	45-50
Normál tapéták	1:60	7 - 7,5	kb. 7 - 8	35-40
Középnéhez tapéták	1:50	6,25	kb. 6	30

Henkel Magyarország Kft.
 Ragasztás Technológiák Üzletág
 H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
 Tel.: 06-1-372-5555 www.metylan.hu

