

Pattex Palmafix

Nagyszilárdságú építőipari ragasztó

Burkolati profilok és melegpadló burkolatok kontakt módon történő ragasztására

Pattex®

JELLEMZŐI

- Toluolmentes
- Kontakt módon ragaszt
- Profilragasztásra is alkalmas
- Nagyon kiadós
- Székgörgő igénybevételnek ellenáll
- Padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A PATTEX Palmafix ragasztóanyagot PVC, linóleum, szőnyegpadló és egyéb burkolatok betonra, fára, esztrichre és más aljzatra történő ragasztására fejlesztettük ki. Ezek mellett alkalmas faanyag, műanyag lemezek, bőr, textil, fém és sok egyéb anyag egymáshoz és önmagukhoz való ragasztására. Nem alkalmas polietilén, polipropilén, habosított polisztirol (pl. NIKECELL), kemény PVC és teflon ragasztására.

ALKALMAZÁS

A ragasztóanyagot a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. A ragasztandó alapnak száraznak, poros zsírmentesnek kell lennie. (Zsírtalanításra a PATTEX Lemosó és hígító terméket ajánljuk.) A PATTEX Palmafix ragasztóanyagot A4 fogazású kenőlappal vagy rövid szőrű ecsettel egyenletesen kell felhordani mindkét ragasztandó felületre. A felületeken jól látható egybefüggő filmréteget kell képezni. Felhasznált ragasztómenyiség: 200-300 ml/m². A porózus, nedvszívó felületeket célszerű ragasztóanyaggal kétszer átkenni. A ragasztóanyag felhordása után 10-30 perces időintervallumban (nyitott idő) történhet meg a felületek összeréselése.

FONTOS TUDNIVALÓK

Figyelem! Az oldószerek elpárolgásához szükséges idő a napi klímaviszonyok függvénye. A ragasztófilm száradását 10-30 perccel a felhordás után ujjal ellenőrizhetjük. A száraznak tűnő felületeket a nyitott időn belül pontosan illesztve rövid ideig, nagy erővel össze kell nyomni, esetleg préselni. A ragasztás szilárdsága döntően az alkalmazott nyomás nagyságától, nem pedig az időtartamától függ! A munkaeszközök és szerszámok, valamint a ragasztófoltok az oldószer elpárolgásáig PATTEX Lemosó és hígítóval tisztíthatók. A megszáradt ragasztóanyagot a felületekről csak mechanikusan lehet eltávolítani. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe! Fenyőgyantát tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Összetétel: > 30% Etil-acetát, < 20 % heptán és izomerjei.



KISZERELÉS: 0,8 L ÉS 5 L

Figyelem! Az egyes munkafázisokra megadott technológiai idők 18-23°C közötti hőmérsékletre vonatkoznak! Ettől eltérő hőmérsékleten történő munkavégzés esetén a paraméterek módosulnak, ezeket nagyobb felületek ragasztása előtt célszerű próbaragasztással meghatározni.



Tűzveszélyes



Irritativ



Környezeti veszély

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Világosbeige
Szárazanyag-tartalom:	35±2%
Viszkozitás:	20°C-on Brookfield RVT 6/20: 3,5-4,5 Pas
Tapadási szilárdság:	0,045 MPa/PVC-beton
Nyitott idő:	10-30 perc
Kiadósság:	200-300 ml/m ²
Tárolási feltételek:	+5°C és +30°C között, eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző helyen
Eltarthatóság:	A gyártástól számított 24 hónapig.
Hígítása:	Szükség esetén Palma Lemosó és hígítóval.





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

KISZERELÉS

Csomagolás:	0,8 l fémdoboz	5 l fémdoboz
Gyűjtőcsomagolás:	12 db/karton	1db

ÖSSZETÉTEL

Polikloroprén alapú szerves oldószeres ragasztóanyag.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.