

POLI-FARBE DISZPERZIÓS BELTÉRI FAL- ÉS MENNYZETFESTÉK



JELLEMZÉS

Korszerű, jó fedőképességű, gazdaságos felhasználású, könnyen kezelhető diszperziós falfesték. Bevonata matt, tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 2 L, 5 L, 14 L

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vakolt, vagy már diszperziós festékekkel átvont beltéri falfelületek, fűrészporos tapéta, gipszkarton felületek festése.

TERMÉK ADATOK

Termékcsoport: diszperziós beltéri falfestékek.

Összetétel: víz, kalcium-karbonát, kötőanyag, titándioxid, kaolin, adalékok.

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

MEGJELENÉS: törtfehér színű, viszkózus, könnyen felkeverhető szuszpenzió.

MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK:

Sűrűség (20 °C): 1,47 ± 0,03 g/cm³ (MSZ EN ISO 2811-1:2016)

Nemillóanyag-tartalom: min. 55%. (MSZ EN ISO 3251:2009)

VOC tartalom:

EU-határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

pH: 8,0-8,9. (MSZ EN ISO 787-9:2019)

Kiadósság: kb. 8-10 m²/l (1 rétegben).

Hígítás: vízzel, első rétegben max. 20%-ban, második és harmadik rétegben max. 10%-ban.

Száradási idő (20 °C-on): 2 óra.

Átfesthető (20 °C-on): 2 óra után.

BEVONAT TULAJDONSÁGOK

Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Bócsa: 6235 Bócsa, III. kertület 2. • Telefon: +36 (78) 453 130, 453 133 • Fax titkárság: +36 (78) 889-107 • Fax áruforgalom: +36 (78) 889-108 • E-mail: polifarbe@polifarbe.hu
Alsónémedi: 2351 Alsónémedi, Északi ipartelep • Telefon: +36 (30) 866 4639

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat.

Tapadás (gipszkartonon): min. 0,5 N/mm².

Vízgőzáteresztő-képesség: magas.

VOC tartalom:

EU-határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan

csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.

FELHASZNÁLÁS

A festéket használat előtt gondosan fel kell keverni. Az alapfelületnek száraznak, tisztának, por- és olajmentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatot kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületet Poli-Farbe glettgipsszel ki kell javítani. Erősen szívó felületeken (pl. gipszkartonon, glettelt felületeken), új, még festetlen vakolatokon, valamint színezett Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfesték felhordása előtt alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. A különböző rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő száradási időt (kb. 2 óra). A festékekkel +5 °C fal- és léghőmérséklet alatt nem szabad dolgozni. A Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfesték pasztell színekre színezhető legfeljebb 3% Poli-Farbe színezőpasztával, vagy színezőfestékkel. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék csak agresszív oldószerrel (pl. nitohígító) távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság

A termék biztonságtechnikai adatlapja kérésre hozzáférhető, illetve a

<https://www.polifarbe.hu/letoltheto-dokumentumok/polifarbe-biztonsag-technika> oldalon elérhető.

A rétegrend kialakításra a www.polifarbe.hu oldalon található javaslat.