

## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN EXTRA 3in1 FXG

vastaglazúr



Védi a fát a zord időjárási viszonyoktól

Gyorsan száradó, vizes bázisú formula

Rugalmas bevonat, a fával együtt tágul és húzódik össze hámlás vagy repedés nélkül.



## TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület és termékjellemzők

A Sadolin Extra 3in1 FXG kültéri, selyemfényű vastaglazúr, amely tökéletesen ötvözi a tartós favédelmet a kiváló felhordási tulajdonságokkal és a vizes technológiával. Modern formulájának köszönhetően a festés gyors és egyszerű, az eredmény pedig évekig tart.

Hosszantartó védelmet biztosít a zord időjárással szembe, véd a fagytól, nedvességtől és a nap káros UV- sugaraitól.

A bevonat ellenáll a penésznek, gombáknak, biokorrózióknak. A Sadolin Extra 3in1 FXG puhafa és keményfa felületek bevonására, natúr vagy már létező sértetlen, áttetsző bevonat festésére ajánlott.

Fából készült mérettartó faszerkezetek: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, pavilonok, oromdeszka, erkélykorlát, kerti bútor védelmére ajánlott vizes bázisú vastaglazúr. Modern összetevőinek köszönhetően akár 12 év védelmet is biztosít.\*

\*A termék akár 12 évig is végi a fát amennyiben a festés a nyers, tömör, sima, gyalult fán végzett festésekre vonatkozik (kivéve a faalapú anyagokat és az egzotikus faanyagokat). A teljes védelem eléréséhez használjon Sadolin Base Plus alapozót, vigye fel a terméket 3 rétegben, csomagoláson és a Műszaki Adatlapban található utasításoknak megfelelően fessen.



Sadolin. Védi a fát éveken át.

## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN EXTRA 3in1 FXG

vastaglazúr

Kiszerezések	0,7 L; 2,5 L; 4,5L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FlexiGuard: Rugalmas bevonat.</li> <li>✓ Megakadályozza, hogy a víz és a nedvesség bekerüljön a fa szerkezetébe.</li> <li>✓ Véd a zord időjárási viszonyoktól, fagytól, nedvességtől.</li> <li>✓ Véd a káros UV-sugárzástól.</li> <li>✓ Könnyen felvihető.</li> <li>✓ Vizes bázisú</li> <li>✓ Gyorsan szárad.</li> <li>✓ Semleges illat.</li> <li>✓ Ellenáll penészeknek, gombáknak, biokorrózióknak.</li> </ul> 
MŰSZAKI ADATOK	
Fényesség	selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-VB 130 g/Liter (2010)). A termék legfeljebb 80 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	<p>Készre kevert színek.</p> <p>A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám, telítettség után éri el.</p>
Száradási idő	<p>Száradási idő: 23°C/65% relatív páratartalom mellett: 4 óra</p> <p>Száradási idő: 4 óra, a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a száradási idő meghosszabbodhat.</p> <p>Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.</p>
Kiadósság	akár 15 m <sup>2</sup> /L;
Rétegek száma	2-3 réteg.
Felhordási mód	Ecsettel.
Hígítás	Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges.
Eszközök tisztítása	A szerszámok tisztításához használjon vizet, de előtte távolítsa el a lehető legtöbb festékmaradványt a szerszámokról. A festék az eszközök mosásával



## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN EXTRA 3in1 FXG

### vastaglazúr

	elszennyezett víz ne kerüljön a lefolyóba. A maradékot adja le egy lakossági veszélyes hulladék gyűjtőponton, vagy lépjen kapcsolatba egy hulladékkezelő szervezettel.
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található. (hónap, év)
<b>ALKALMAZÁS</b>	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	<p>A festetlen új fa száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni.</p> <p>Új felület: gyalult felület esetén a felületet mindenképpen meg kell csiszolni. A fát Sadolin Base Plus vizes bázisú impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk. Amennyiben a felületre túl sok alapozót vittünk fel (fényes foltok, felületek jelenhetnek meg), a felesleget hígítóval távolítsuk el, különben a lazúr nem tapad meg rendesen a felületen, és idő előtti kopást, leveles felválást okozhat, vagy nem szárad meg (ragadós marad)!</p> <p>Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base Plus-al újra alapozni. A degradálódott, szürke fapelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.</p> <p>Tipp: Beszürkült fa estén használjon Sadolin Fresh fafehérítőt.</p> <p>A Sadolin Extra 3in1 FXG vastaglazúrt a Sadolin Base Plus felhordását követően 24 óra elteltével ecsettel hordjuk fel. A Sadolin Extra 3in1 FXG felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Használat előtt és használat közben időnként alaposan fel kell keverni. Ecsettel hordjuk fel szálirányban, majd alaposan szétoszlatjuk. Ne használjuk +5°C alatt vagy +30°C felett; tűző napsütésben; nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre. Szórással ne vigyük fel!</p> <p>Javasolt bevonatrendszer: 1 réteg Sadolin Base alapozó a fa telítéséig, majd 2-3 réteg Sadolin Extra.</p> <p>A bevonat karbantartása: A bevonat épségét évente ellenőrizzük, szükség esetén a bevonatot Sadolin Extra lazúrral fessük át.</p> <p>Készre kevert színekben elérhető.</p> <p>A Sadolin Extra színei egymással keverhetőek.</p> <p>Alábbi fafajtákra javasolt: Akác, Bükk, Ében, Fenyő, Teak, Tölgy</p>
Csomagolóedényzet	Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. Fagytól óvjuk!

## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN EXTRA 3in1 FXG

### vastaglazúr

Környezetvédelem	<p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott <b>Sadolin Extra 3in 1 FXG</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b></p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	<p>Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. 5. em Infovonal: 06 80 200 505</p>
Frissítés dátuma:	2026.01.05.

Melléklet: Nyilatkozat



## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN EXTRA 3in1 FXG

vastaglazúr

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Extra 3in1 FXG**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: vizes bázisú, selyemfényű vastaglazúr.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

**Akzo Nobel Coatings Zrt.**  
**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. 5. em.**  
**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

**Bernáth Roland**  
Alkalmazástechnikus  
**06 30 968-0704**  
**roland.bernath@akzonobel.com**

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2026. január 5.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely  
vezérigazgató

Szűcs Anikó  
specialty category manager